



TEKNISK DATABLAD

KEIM INNOTOP[®]

1. PRODUKTBESKRIVELSE

KEIM Innotop er en solsilikatfarve til indendørs brug i henhold til DIN EN 13 300 (opfylder også kravene i DIN 18363, afsnit 2.4.1).

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Innotop er beregnet til brug på alle almindelige indvendige vægge og lofter. KEIM Innotop egner sig som både ny maling og som renoveringsmaling i private boliger og i erhvervslokaler. KEIM Innotop kan påføres på alle almindelige underlag indendøre. Produktet er ikke egnet til flader med saltudtræk, lakeringer og træ.

3. PRODUKTEGENSKABER

- god dækkeevne
- homogen overflade
- økonomisk i brug
- høj diffusionsevne
- ikke brændbar
- mat overflade
- indeholder ikke opløsningsmidler og blødgørere
- ikke sundhedsskadelig

Materialspecifikationer:

organisk andel:	< 5 %
vægtfylde:	ca. 1,45 g/cm ³
pH-værdi:	ca. 11
diffusionsækvivalent luftlagstykkelse:	$S_d \leq 0,01 \text{ m}$
(svarer til vanddamp-diffusionsstrømtæthed:	$V > 2000 \text{ g/m}^2\text{d}$)

Klassifikation i henhold til DIN EN 13300

- Diffusionsækvivalent glansgrad ved 85° (iht. ISO 2813): ekstremt mat
- maksimal korntørrelse (iht. EN 21524): fin
- kontrastforhold (dækkeevne) (iht. ISO 6504-3) ved en rækkeevne på 6 m²/l: klasse 1
- skuremodstandsdygtighed (iht. EN ISO 11998): klasse 3 (svarer til "vaskebestandig" iht. DIN 5778)

Farvenuance:

Hvid og KEIM Palette Exclusiv.
Toning kan kun ske fra fabrikkens side.

4. FREMGANGSMÅDE

Klargøring af underlag og anvendelse:

Underlaget skal være bæredygtigt, fast, tørt, rent og fri for støv og fedt. Underlagets og luftens temperatur skal under bearbejdningen og tørringen være > 5° C.

Der kræves ingen forbehandling af gipspartlinger. Ved forhold med skråt lys skal man sørge for, at underlaget får en passende forbehandling, at anvende egnet værktøj og være ekstra omhyggelig i bearbejdningen.

KEIM Innotop kan males, rulles eller sprøjtes på. Fortynding sker kun med vand.

Grundning:

Fortynd 10 l KEIM Innotop med maks. 1 l rent vand.

Slutmaling:

Ufortyndet KEIM Innotop.

Tørretid:

Ved normalt klima (20° C og 65 % relativ luftfugtighed) skal der være en tørretid på ca. 6 timer mellem hver påføring.

Forbrug:

På glat underlag skal der bruges ca. 125-150 ml KEIM Innotop pr. m² og pr. strygning.

Rengøring af værktøj:

Rengøres med vand straks efter brug.

5. LEVERINGSFORM

Spande med 12,5 liter.

6. OPBEVARING

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.



7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle: 08 01 12

Emballagen skal tømmes helt, før den sendes til genbrug.

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

9. CERTIFIKATER



De oplyste værdier og egenskaber er et resultat af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger fra deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets brugsegenskaber. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

