

Teknisk datablad

KEIM Special-Fixativ



1. Produktbeskrivelse

KEIM Special-Fixativ er et fortyndings- og grundingsmiddel af modificeret, flydende kaliumsilikat til KEIM silikatfarver iht. VOB/C DIN 18 363; 2.4.1.

2. Anvendelsesområde

KEIM Special-Fixativ er et fortyndingsmiddel for KEIM Granital-system og KEIM Ecosil-ME-system. Med KEIM Special-Fixativ kan man regulere eller reducere sugæevnen i et stærkt sugende, mineralsk underlag.

3. Produktegenskaber

KEIM Special-Fixativ forstener med underlaget og er meget diffusionsåben.

- Forstener med underlaget til en meget holdbar løsning,
- Ikke filmdannende,
- Ikke brændbar,
- UV – bestandig,
- Vejrbestandig,
- Bestandig over for opløsningsmidler,
- Meget høj vanddampgennemtrængelighed,
- Modstandsdygtig over for svamp og alger,
- Indeholder ingen opløsningsmidler,
- Miljøvenlig,
- Byggebiologisk neutral.

Materialspecifikationer:

Vægtfylde: ca. 1,03g/cm³
pH-værdi: ca. 11,3
Organisk andel: <5 %

Farvenuance:

Mælkeagtig.

4. Fremgangsmåde

Klargøring af underlag

Det mineralske underlag skal have en god bæreevne og være tørt, rent, frit for støv og fedt.

Anvendelse:

Til forudgående grundning af stærkt sugende underlag :

KEIM Special-Fixativ påføres ufortyndet med en male-børste.

Til fortynding af systemerne KEIM Granital, KEIM Ecosil-ME.:

Jf. de respektive tekniske datablade.

Arbejdsbetingelser:

Luft- og underlagstemperatur på > + 5° C.

Tørretid:

Mellem strygningerne overholdes en tørretid på min. 12 timer.

Forbrug:

Til en forgrunding på glat underlag:
Ca. 0,1 – 0,2 l/m² KEIM Special-Fixativ

Det oplyste forbrugstal er en vejledende værdi og afhængig af underlagets sugæevne og struktur.

Nøjagtige forbrugsværdier kan kun beregnes på selve objektet ved prøvestrygninger.

Rengøring af værktøjet:

Rengøres med meget vand straks efter brug.



KEIM Special-Fixativ

5. Leveres i

Dunke med 5 liter og 20 liter.

6. Opbevaring

I lukket emballage og ved kølig, men frostfri opbevaring holdbar i ca. 12 måneder. Beskyttes mod varme og direkte sol.

7. Bortskaffelse

EU-affaldsnøgle nr. 06 02 99
Kun emballage, som er tømt helt, afleveres til genbrug.

8. Sikkerhedsoplysninger

Flader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik osv.), afdækkes omhyggeligt. Alle stænk på omkringliggende flader eller befærdede områder skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk. Indtag ikke mad eller drikkevarer under påføringen, og undlad at ryge. Opbevares utilgængeligt for børn.

Sikkerhedskode for malearbejde: 00-3 (1993)

Bemærk sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af et intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vor anbefaling, mundtlig såvel som skriftlig, skal betragtes som en hjælp m.h.t. valg af produkt og danner ikke basis for et kontraktmæssigt retsforhold. Dette betyder, at køber og den udførende ikke er fritaget for – i det konkrete tilfælde – selv at sætte sig ind i produktets egnethed i forbindelse med formålet for anvendelsen. De almindelige byggeforskrifter skal overholdes. KEIM har ikke ansvaret for beskrivelser til udbudsmateriale, der er udarbejdet på basis af databladet uden konsultation med firmaet. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

December 2013.
