

## Krakaværk



### Anvendelse:

Original tjæret værk, "KRAKA-VÆRK" anvendes som stoppemateriale omkring døre og vinduer i nybyggeri eller ved renovering, grundet sin imprægnerende virkning imod dannelsen af skimmelsvampe.

Mange af vore kunder anvender også dette "Unikke" produkt i forbindelse med bjækehuse, eller som stoppemateriale ved indmuring af felter i bindingsværkshuse.

Ved stopning med KRAKA-VÆRK dannes en fast bund for den efterfølgende mørtelfuge.

Ved stopning med tjæret værk "KRAKA-VÆRK" anvender man et imprægneret Hør produkt i 100 % natur der ikke suger vand og som har en kraftig hæmmende effekt mod dannelsen af skimmelsvampe. Ved udvendig afslutning med en hydraulisk mørtelfuge tilsat Fæhår konstruerer man en diffusionsåben fuge der kan ånde så evt. fugt omkring døre og vinduer, kan trænge ud. Dette giver længere levetid for døre og vinduer.

Indvendig afsluttes fugen typisk med en akrylfuge.

### "KRAKA-VÆRK" er testet af Teknologisk Institut der i rapport udtaler:

Tjæret " KRAKA-VÆRK " med OFQ imprægnering udviser en kraftig hæmmende effekt på vækst af skimmelsvampe. Det anslås, at tjæret " KRAKA-VÆRK " med OFQ imprægnering i en koncentration på 1,5 % beskytter mod skimmelsvampe i op til 40 år under normale forhold. \_\_\_\_\_

- ➔ Råvare : 100 % ren Hør. Imprægneret med en lys svensk træ tjære.
- ➔ Oplægning : Kartet bånd behandlet med træ tjære, let at arbejde med, sviner ikke.
- ➔ Stopning : KRAKA-VÆRK stoppes til der mangler ca. 3 cm i at fugen er fyldt helt ud imod forkanten af vinduet, i en hårdhed således at bygningsværket danner en fast bund for den efterfølgende mørtelfuge.
- ➔ Forbrug : Ved en normal standard fugebredde anvendes ca. 1 meter KRAKA-VÆRK pr. løbende meter fuge.



T&R nr.	Vare type	Ca. m/ pakning
140160	Kraka Værk 2 kg pose	8 m
140165	Kraka Værk 8 kg karton	35 m
140170	Kraka Værk 30 kg balle	130 m

# Linolie1-2-3

Malerverer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3  
Dam Enge 5  
3660 Stenløse  
Telefon 48184302  
Telefax 48184301

Danske Bank: 3430-3430690868  
linolie123@linolie123.dk  
CVR nr.: 26846234

[www.linolie123.dk](http://www.linolie123.dk)

## Fæhår



## Anvendelse:

Fæhår anvendes til at røre i mørtelblandinger i forbindelse med fugning omkring døre og vinduer eller ved understrygning af tagsten.

Ved at blande Fæhår i mørtlen, forstærkes mørtlens styrke, da der dannes et net af Fæhår i mørtlen, der virker som et armeringsnet og fugen får således længere levetid.

- ➔ Råvare : Produceret af rensede hår fra kreaturer.
- ➔ Oplægning : Poser á 250 gram i afkortet længde.
- ➔ Forbrug : 250 gram svarer til ca. 1 hl. mørtel.  
Én sæk mørtel 40 kilo = 25 liter  
Til én sæk mørtel anvendes ca. 1/4 af posens indhold.
- ➔ Blanding : Mørtel og Fæhår tilsat passende vand blandes i en tvangsblandemaskine i ca. 20 min., til den er plastisk.
- ➔ Ibldsætning : Vi anbefaler at lægge Fæhår i blød et døgn inden de blandes i mørtlen for at blødgøre dem, så er de lettere at røre ud i mørtlen.  
Vore Fæhår er let adskillelige og filtrer ikke.
- ➔ Anvendelse : Mørtel tilsat Fæhår anvendes til fugning omkring døre og vinduer efter stopning med tjæret Kraka-Værk.  
Fugen kan således ånde, så evt. fugt i hulmuren og omkring døre og vinduer trænger ud.



T&R nr.	Vare type	vægt pr. pose
1401 75	Fæhår afkortet ca. 3 - 4 cm	250g

# Linolie1-2-3

Malerverer • Tradition • Omtanke

Linolie 1-2-3  
Dam Enge 5  
3660 Stenløse  
Telefon 48184302  
Telefax 48184301

Danske Bank: 3430-3430690868  
linolie123@linolie123.dk  
CVR nr.: 26846234

[www.linolie123.dk](http://www.linolie123.dk)