

# Dekorative chipsgulve


## Sådan gør du:



**1** Grundes med Gulvmaling EP-V i valgt farve. Fortynd med 10-20 % vand.



**2** Påfør Gulvmaling EP-V og strø farvechips på den våde maling. Efterlad mindst de yderste 10 cm ubestrøet, hvor du fortsætter med næste lag. Dette er for at undgå overmaling af chips.



**3** Slib let med sandpapir og støvsug hele overfladen.



**4** Giv mindst 2 gange toplak med Klarlak EP-V. Eller 1 gang med Tykfilmslak EP.



## Dette skal du bruge:

Grundning:	Gulvmaling EP-V	= 0,12 kg/m <sup>2</sup>
Lakering eller maling inden strøsand:	Tykfilmslak EP eller Gulvmaling EP-V	= 0,20 kg/m <sup>2</sup> = 0,15 kg/m <sup>2</sup>
Sandstrøning:	Farvechips	= 30-100g/m <sup>2</sup>
Lakering:	Klarlak EP-V eller Tykfilmslak EP	= 0,12 kg/m <sup>2</sup> 2 lakeringer anb. = 0,15 kg/m <sup>2</sup> OBS! 1 lakering.

De angivne værdier varierer efter gulvets struktur.  
Gulvet kan betrædes ca. 24 timer efter sidste lakering.  
Gennemhærdning sker på 5-7 døgn.  
Tørre- og hærdetiderne gælder ved ca. +15° C gulvtemperatur.  
Sørg for god ventilation under påføring og tørring.



Farvechips 9303



Farvechips 9401



Farvechips 9404



Farvechips 9406



Farvechips 9409



Farvechips 9424

Af tekniske grunde kan farveafvigelser forekomme