

# Fugt gennemtrængelig EP-V-maling med Gulvimprægnering EP-V og Gulvmaling EP-V

## Sådan gør du:



### Støvbinding:

Overfladen grundes med Gulvimprægnering EP-V. Fortyndet med 10-20 % vand.

### Imprægnering

Imprægnering opnås gennem to påføringer, hvor 1. lag fortyndes som grunding med 10-20 % vand. På stærkt sugende gulve kan en tredje påføring være nødvendig. Sørg for god ventilation.

### Gulvmaling

Overfladen grundes med Gulvmaling EP-V. Fortyndet med ca. 10-20 % vand. Slutstrykning udføres med Gulvmaling EP-V uden fortynding. På stærkt sugende gulve kan en tredje påføring være nødvendig. Skridsikkerhed opnås ved iblanding af Sand 18 V. Sørg for god ventilation.

## Husk...

- At forbehandle ifølge Hagmans forskrifter.
- At anvende egnet beskyttelse, så hudkontakt undgås.
- At sørge for god ventilation, luftfugtighed over 85% RH kan forårsage mat og flammet overflade.
- At går der mere end 24 timer inden der efterbehandles, anbefales det at matslibe for at sikre vedhæftningen.
- At værktøj rengøres med vand.

## Dette skal du bruge:

Støvbinding	Gulvimprægnering EP-V	0,12 kg/m <sup>2</sup> strykning 1 stryknings anbefales
Imprægnering	Gulvimprægnering EP-V	0,12 kg/m <sup>2</sup> /strykning 2-3 stryknings anbefales.
Skridsikkerhed:	Sand 18 V Kun i gulvmaling EP-V blank	ca. 7%
Gulvmaling	Gulvmaling EP-V Blank	0,12 kg/m <sup>2</sup> 2 stryknings anbefales

Lagtykkelse kan variere med gulvstrukturen.



## Farvekort gulvmaling EP-V

